

DecorSilk – Resina mono componente per la decorazione delle superfici in ceramica e legno

CODICE ARTICOLO: RSdecorsilk

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Parte liquida: Miscela di tensioattivi, acqua, additivi polimerici

Parte solida: Dispersione di poliuretano alifatico igroindurente

CARATTERISTICHE:

Contenuto di solido	67,00%
Stato fisico	liquido
Odore	inodore
Peso specifico	1.1 g/cm ³
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Solubilità in acqua	solubile

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Temperatura di applicazione	Da 10 °C a 30 ° C (temperatura del supporto)
Strumenti applicativi	Rullo pelo raso
Diluizione	PRONTO USO
Resa	Da 0,2 / 0,3 kg/mq * 2 mani
Stabilità in magazzino	6 mesi in confezione integra
Pulizia attrezzi	Acqua – NON USARE SOLVENTI

SUPERFICI APPLICATIVE: piastrelle di ceramica (mattonelle smaltate, grès levigato, ecc.), materiale lapideo, PVC, linoleum, legno e parquet

PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI VERTICALI – PIASTRELLE IN CERAMICA

MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO

- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l'applicazione

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 45 - 60 minuti per mano

RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.

PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – PIASTRELLE IN CERAMICA

MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO

- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di protection 568

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 45 - 60 minuti per mano

RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.

Resine Strutturate Srl

Strada per Leno 4/a - 25025 Manerbio (BS)

Phone: +39 030 9306290

Fax: +39 030 9361497

Website: www.resinestrutturate.it

Mail: info@resinestrutturate.it

PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – LEGNO TRATTATO

MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO

- Sgrassare la superficie con lo grassatore pulitore RS Cleaner
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di protection 568

TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano

RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.

PROCEDURA DI LAVORO SUPERFICI ORIZZONTALI – LEGNO NON TRATTATO

MISCLEARE MOLTO BENE LA RESINA PRIMA DELL'UTILIZZO

- Carteggiare la superficie con levigatrice rotorbitale
- Applicare 2 mani di resina DecorSilk colorata con rullo a pelo raso
- Applicare 2 mani di resina 568 trasparente con rullo a pelo raso
- Pulire con acqua gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di decorsilk, pulire con acetone gli attrezzi utilizzati per l'applicazione di protection 568

TEMPO DI ESSICAZIONE: 45 - 60 minuti per mano

RESA MATERIALE: 0,2/ 0,3 kg/ mq per 2 mani in base alla tinta del prodotto.

NOTE APPLICATIVE E LIMITAZIONI: Applicare solo su sottofondi perfettamente asciutti - Non usare per consolidare sottofondi cementizi – Non applicare in presenza di umidità in contro spinta
Non applicare sopra superfici a temperatura inferiore ai 10°C o superiore ai 30 °C

IMBALLO: barattoli da 0,75 – 2,5 - 5 kg

STOCCAGGIO: Il prodotto si conserva per circa 6 mesi, se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo.

RS garantisce che DecorSilk è privo di difetti nei componenti, ma non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i risultati di aspetto o di colore. Essendo i metodi di applicazione e le condizioni del supporto influenti sulle prestazioni, l'azienda non fa alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie di commercializzazione e d'idoneità per le differenti applicazioni.

RS sostituisce o rimborsa a norma di legge il valore d'acquisto di DecorSilk, qualora il prodotto non corrisponda alle caratteristiche fisico – meccaniche evidenziate nella scheda tecnica e che riguardano il prodotto tal quale studiato in laboratorio. Per quanto riguarda le resistenze chimiche del prodotto, occorre fare esplicita richiesta al personale tecnico RS.

RS non è responsabile per eventuali perdite o danni.

Resine Strutturate Srl

Strada per Leno 4/a - 25025 Manerbio (BS)

Phone: +39 030 9306290

Fax: +39 030 9361497

Website: www.resinestrutturate.it

Mail: info@resinestrutturate.it